

## Leder & Leder Deluxe

		<b>Klebevariante Leder</b>	<b>Klebevariante Leder Deluxe</b>	<b>HDF Click Leder &amp; Leder Deluxe</b>
Masse		915 x 305 / 620 x 450 mm	915 x 305 / 620 x 450 mm	915 x 305 mm
Oberfläche		Hot Coating Plus beschichtet	Hot Coating Plus beschichtet	Hot Coating Plus beschichtet
Gesamtdicke	EN 428	2,5 mm	6 mm	10,5 mm
Verpackungseinheit		einzelne Platten	einzelne Platten	6 Paneelen = 1,68 m <sup>2</sup>
Abriebverhalten	EN 13329	AC4	AC4	AC4
Flächengewicht	EN 430	ca. 2800 g/m <sup>2</sup>	ca. 6600 g/m <sup>2</sup>	ca. 9200 g/m <sup>2</sup>
Resteindruck	EN 433	max. 0,1 mm	max. 0,1 mm	max. 0,1 mm
Stuhlrolleneignung	EN 425	Typ W geeignet	Typ W geeignet	Typ W geeignet
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kv	< 2 kv	< 2 kv
Trittschallverbesserung	EN ISO 717-2	12 dB	18 dB	17 dB
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12524	0,064 m <sup>2</sup> K/W	0,102 m <sup>2</sup> K/W	0,088 m <sup>2</sup> K/W
Massstabilität	EN 434	< 0,1 %	< 0,1 %	< 0,05 %
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Lichteichtheit	ISO 105	> 7	> 7	> 7
Rutschhemmung	EN 51130	R10, sehr sicher	R10, sehr sicher	R10, sehr sicher
Dickenquellung HDF	EN 317			< 8%
Feuchtraumeignung		ja	ja	nein
Querverzug Clickverbindung	ISO 24334		450 kg/lfm - kg/m	500 kg/lfm - kg/m

### Klebevariante Leder



- 1 Hochstrapazierfähige Lackschicht (Hot Coating Plus)
- 2 2,5 mm echtes, gebundenes Leder



Sockel

### Klebevariante Leder Deluxe



- 1 Hochstrapazierfähige Lackschicht (Hot Coating Plus)
- 2 2,5 mm echtes, gebundenes Leder
- 3 3,5 mm hochverdichteter Kork



Sockel

### HDF Click Leder & Leder Deluxe



- 1 Hochstrapazierfähige Lackschicht (Hot Coating Plus)
- 2 2,5 mm echtes, gebundenes Leder
- 3 6,8 mm hochverdichtete, feuchtigkeits-hemmende Holz-Faserplatte
- 4 1,2 mm Presskorkgegenzug



Sockel

